

Maquillage fluorescent pour céramique

VINTAGE Art 荧光性染色瓷粉

Indication

Stains fluorescents d'usage interne et externe pour céramiques à haute fusion.

Important

- En manipulation, éviter tout contact avec la peau ou les yeux.
- En cas de contact avec la peau, essuyer à l'aide d'un coton imbibé d'alcool puis rincer abondamment à l'eau claire.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.
- En cas de réaction dermique ou de brûlure, stopper l'utilisation et consulter un médecin.

Nota d'utilisation

L'utilisation d'une aspiration d'établi ou d'un masque anti-poussière est recommandée. Le produit est uniquement réservé à l'usage prévu.

Instructions d'utilisation

- Nettoyer la surface de la restauration.
- Bien mélanger les pâtes Stains et Glazing à la spatule.
- Mettre la pâte sur une palette. Pour ajuster la couleur, procéder à un mélange des teintes.
- Pour adapter la viscosité des pâtes Stains et Glazing, utiliser le liquide VINTAGE Art Stain.
- Utiliser un pinceau pour l'application.
- Respecter les indications du tableau ci-dessous pour le séchage et la cuisson.

Maquillage de base ou interne de la céramique

Séchage °C	Séchage min.	Départ du vide °C	Rampe °C/min.	Temp. finale °C	Fin du vide °C	Maintien min.
600	5-7	-	50-60	830-850	-	-

Maquillage de surface

Séchage °C	Séchage min.	Départ du vide °C	Rampe °C/min.	Temp. finale °C	Fin du vide °C	Maintien min.
600	5-7	-	50-60	850-870	-	-

Caractérisation des dents en céramique

Séchage °C	Séchage Min.	Départ du vide °C	Rampe °C/min.	Temp. finale °C	Fin du vide °C	Maintien min.
600	5-7	-	50-60	1.000	-	2,0

Remarque

Les conditions de cuisson peuvent varier d'un four à l'autre. Pour obtenir les bons réglages, procéder à des tests préalables.

Teintes

P, Bl, O, W, B, Y, V, Gr, DR-Br, O-Br, K, AS, BS, CS, DS, RS, G, BI-G, CY, Br, B-Br, RP, WR, P-O, F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS, MP, Mlv

Pâte de glaçage

GP

Présentation

VINTAGE Art 3g de pâte, Glazing 3g de pâte, Liquide VINTAGE Art Stain 50 ml
Kit VINTAGE Art Kit basique, Kit VINTAGE Art Effets colorés

简介

荧光性染色瓷粉是专为高溶瓷粉材料进行内部或外部的颜色修正而设计的专用材料。

特别提示

- 不要用手接触, 注意不要接触皮肤或眼睛
- 万一接触皮肤, 使用酒精棉擦去, 并立即用水冲洗
- 万一接触眼睛, 立即使用大量的水冲洗并接受医生诊治
- 万一出现发疹和炎症反应时请立即接受医生诊治

使用注意

在修整和抛光时, 为防止吸入灰尘, 我们推荐操作者使用吸尘设备或防尘面具, 本产品禁止在说明书以外的地方使用。

使用说明

- 染色之前清洁修复体的表面
- 请适当地混合糊状的染色剂和糊状釉液, 可使用抹刀调和
- 取适量糊剂在托盘上, 为调整色彩, 建议混合不同的染色剂调整出理想的颜色
- 可使用 VINTAGE Art 专用稀释液, 调整染色剂和釉液的粘稠度
- 使用小毛笔或小号毛笔进行操作
- 参考以下的温度表进行干燥和烧结の設定

内部染色烧结温度表

起始温度 °C	干燥时间 min.	真空开始 °C	开始速率 °C/min.	最高温度 °C	真空结束 °C	保留时间 min.
600	5-7	-	50-60	830-850	-	-

外部染色烧结温度表

起始温度 °C	干燥时间 min.	真空开始 °C	开始速率 °C/min.	最高温度 °C	真空结束 °C	保留时间 min.
600	5-7	-	50-60	850-870	-	-

人造瓷牙染色烧结温度表

起始温度 °C	干燥时间 min.	真空开始 °C	开始速率 °C/min.	最高温度 °C	真空结束 °C	保留时间 min.
600	5-7	-	50-60	1000	-	2

注意

由于各种烤瓷炉设计和运行电压的不同, 如果想获得精确的温度, 在使用产品前, 建议进行烧结实验。

颜色

P, Bl, O, W, B, Y, V, Gr, DR-Br, O-Br, K, AS, BS, CS, DS, RS, G, BI-G, CY, Br, B-Br, RP, WR, P-O, F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS, MP, Mlv

糊状的釉液

GP

包装

VINTAGE Art 糊剂 3g, 釉液 糊剂 3g, VINTAGE Art 釉液 50ml
VINTAGE Art 基础色套装, VINTAGE Art 效果色套装

Manufactured by



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684
SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO. LTD. No.645 Jiye Road, Sheshan Industry Park Songjiang Shanghai 201602, China
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA
SHOFU DENTAL GmbH Am Brühl 17, 40878 Ratingen, Germany
SHOFU UK. Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent TN9 1EP, United Kingdom